



Acrylique satiné garnissant

Les + produits

- Très garnissant
- Extérieur – Intérieur
- Protège des intempéries
- S'entretient facilement
- Neuf – Entretien
- Très peu d'odeur

La destination

Tous supports extérieur - intérieur.

Les caractéristiques

Classification AFNOR	Famille 1 – classe 7 b2
Présentation	Peinture de finition satinée aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse
Teintes	Blanc - possibilité de mise à la teinte en tons pastels
Aspect	Satin légèrement pommelé
	Thixotropée
	Hors-poussière en 30 mn
Solvant (s)	Eau
Densité moyenne	1,3 +/-0,1
Conditionnement	5 et 15 litres

Le rendement

7 à 9 m²/l.

La consommation pratique peut varier en fonction de la nature et de l'état du support.



Acrylique satiné garnissant

Les subjectiles

Béton, enduit, plâtre, maçonnerie, bois, panneau toile de verre, fer (préalablement imprimé anti-rouille type PTS Saint-Luc), sur fonds neufs ou anciens préalablement préparés suivant DTU 23.1 - 26.1 - 59.1.

La mise en œuvre

S'applique sur fonds usuels non pulvérulents.
Sur fonds pulvérulents après avoir préparé les fonds, prévoir un fixateur.
Peut s'appliquer en 2 couches dans la même journée.
Idéal sur toile de verre, constitue un véritable revêtement plastique, robuste et d'entretien facile.
Nettoyer rapidement le matériel après usage à l'eau.

Le séchage

Sec en 4 heures.

Les applications

Rouleau spécial acrylique, brosse ou pistolet airless.
Dilution : prêt à l'emploi ou éventuellement 5% d'eau.
Au pistolet, éventuellement 10% d'eau.

