



Les + produits



- Excellent pouvoir d'accrochage.
- Ecolabel Européen.
- Film garnissant, opacifiant.
- Compatible avec toutes finitions.
- Séchage rapide.
- Microporeux.
- Sans odeur.
- Conforme aux exigences 2007/2010 de la directive COV 2004/42/ce*.
- Teintable sur Turner Color System.
- Contient un Anti Flash Rusting.

La destination

Peinture d'accrochage en phase aqueuse pour intérieur et extérieur, compatible avec le recouvrement de tout type de peinture de finition. Fixateur de fond et sous couche.

Les caractéristiques

Présentation	Peinture d'accrochage en phase aqueuse
Classification AFNOR	NFT 36-005, famille I - classe 7b2/6a
Teinte	Blanc et toutes teintes
Liant(s)	copolymères Acryliques/Uréthanes en dispersion
Pigment(s)	Dioxyde de titane
Solvant	Eau
Taux de C.O.V	Max 60 g/L.
Densité moyenne	1,41 +/- 0,05
Extrait sec en poids	57 +/- 2 %
Résistance à la rayure (dureté crayon)	B (s/ITE CI/26-L)
Conditionnement	1 L, 2,5 L et 10 L
Stockage	12 mois dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri du gel
Sécurité	Se reporter à la fiche de sécurité

Le rendement

10 à 12m² par litre et par couche, selon l'absorption et le relief des supports, ce rendement peut varier de 20 à 30 %.



ABISKO

Primaire

Primaire Acryl-PU

Les subjectiles

Anciennes peintures usuelles absorbantes, plâtre, carreaux ou plaques de plâtre, ciment, enduit garnissant, bois et panneau à base de bois imprimés, matières plastiques bois et dérivés du bois, carrelage mural et certains métaux (fer, acier, ...), à l'exception des isolants (polystyrène expansé,...).

La mise en œuvre

Préparation des supports :

Conformément aux DTU 59.1 NF P74-201 et DTU 59-4 NF P 74-204, application sur support propre, dur, cohésif, sain et sec.

Anciens supports en plâtre mort ou mal adhérents impérativement traités préalablement.

Parties écaillées : impérativement grattées et éliminées jusqu'à l'obtention d'un support consistant. Application d'une couche de fixateur ensuite afin d'éliminer toute poussière.

Ne jamais appliquer sur subjectiles non absorbants (totalement bloqués) ou humides.

Matériel d'application :

Brosse, rouleau, pistolet pneumatique, pistolet airless (buses ø 13 à 15 millièmes de pouce et filtre de 100 mesh).

Mode d'application :

Appliquer en 1 couche.

En intérieur, ne pas appliquer par température inférieure à 8° C et par humidité relative supérieure à 65 %.

En extérieur, ne pas appliquer par température inférieure à 8° C et par humidité relative supérieure à 80 %.

Nettoyage du matériel :

A l'eau, immédiatement après usage.


Le séchage

Sec au toucher..... 1 heure
Recouvrable..... 4/5 heures

Les recommandations

La qualité de la préparation des fonds (planéité correcte et enduisage soigné) est indispensable pour assurer un résultat de finition soigné (A).

Sur fond alcalin, toujours appliquer au préalable l'impression insaponifiable et isolante.

<p>LABEL ECOLOGIQUE DE L'UNION EUROPEENNE</p>  <p>Accordé aux produits ou services qui satisfont aux exigences environnementales du système de label écologique de l'Union Européenne</p> <p>Numéro d'enregistrement :FR/032/18</p>	<ul style="list-style-type: none"> - bonnes performances pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur - usage limité de substances dangereuses - faible teneur en solvants
--	--

