

Peinture mate sans reprise en phase aqueuse



LES + PRODUIT

- Classement A+ • Aspect Mat profond < 1,2 angle 85° • Temps ouvert important
- Finition soignée • Sans reprises sur grandes surfaces et lumière rasante • Bonne résistance au lustrage • Résistance à l'abrasion humide = Classe 1 selon DIN EN 13300 (<5 µm à 200 frottements) • Pouvoir couvrant = Classe 2 (98 à 99,5%) selon DIN EN 13300 • Sans odeur • Perméable à la vapeur d'eau = Classe V2 selon NF EN ISO 7783-2 • Produit 2 en 1 : primaire & finition • Recouvrement rapide (4h) • Grande aptitude à la retouche

DESTINATION

- Intérieur

CARACTÉRISTIQUES

Classification AFNOR	NFT 36005 Famille 1 – Classe 7b2
Classification européenne	NF P 74201 (NF DTU 59.1)
Définition	Peinture mate sans reprise en phase aqueuse
Teinte	Blanc
Aspect du film sec	Mat profond. Brillant spéculaire à 85° : < 1,2
Opacité (rapport de contraste)	Classe 2 : pour 7,5 m ² /L selon norme DIN EN 13.300
Résistance à l'abrasion humide	Classe 1 : selon NF EN 13.300
Liants	Résine styrène acrylique
Pigment	Dioxyde de titane
Solvant	Eau
Taux de COV (directive 2004/42/CE)	Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/a) : 30 g/l Ce produit contient moins de 0,1 g/l de COV
Densité moyenne	1,37 - 1,41 g/ml
Extrait sec	En poids : 57% - En volume : 39,6%
Conditionnement	5 L - 12 L
Délai de stockage	3 ans environ en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes relatifs à la législation en vigueur.

RENDEMENT

- Rendement pratique par couche : environ 8 à 10 m²/litre. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état, de la surface et de l'absorption du support.

LES SUBJECTILES

- En travaux neufs ou rénovation • Pour Murs et plafonds • Bruts ou déjà peints.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de : **A+** (très faibles émissions) à **C** (fortes émissions).

MISE EN ŒUVRE

- La préparation des fonds sera conforme aux spécifications du NF D.T.U. 59.1.

Préparation du produit

- Bien mélanger avant utilisation.

Préparations des supports

- Supports sains, secs, propres et adhérents. Eliminer les fonds non-adhérents et dépoussiérer.
- Fonds très absorbants (à absorption irrégulière ou pulvérulents) : première couche diluée à 10% d'eau (et, si nécessaire, 3 couches ou 1 couche de iLUC'DURCISSO'PRIM + 2 couches de finition).
- Fonds normalement absorbants : première couche diluée à 3%.
- Fonds tachés : appliquer une sous-couche isolante.
- Anciennes peintures : éliminer complètement les fonds non-adhérents et dépoussiérer.
- Vérifier l'absorption du support par test de la goutte d'eau.

Matériel d'application

- Brosse • Rouleau : microfibre ou polyamide texturé 12 mm • Pistolet

Conditions d'application

- Température de l'air et du support : entre 8 et 30°C.

- Humidité relative de l'air : intérieur 60% maximum.

Dilution

- Prêt à l'emploi. Avec de l'eau claire en cas d'application au pistolet.

Nettoyage du matériel

- Eau.

Gestion des déchets

- Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.

APPLICATION

- Appliquer une à deux couches du produit, après avoir réalisé les préparations des supports. Entre deux couches, laisser sécher un délai 4 heures.
- Éviter les conditions extrêmes (grande chaleur, forte humidité, etc. ...) qui peuvent avoir une incidence sur les propriétés de mise en oeuvre, de séchage et de surface.

SÉCHAGE

- À 20°C et 65% d'humidité relative.

Sec au toucher	Recouvrable
1 heure	4 heures

- Recouvrable (par un produit en phase aqueuse) : 4 heures.
- En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié. Le produit obtient toutes ses caractéristiques après 28 jours de séchage.

FICHE DE SÉCURITÉ DE CE PRODUIT

- Disponible sur notre site : « peintures-saint-luc.com ».

Les indications portées sur cette fiche technique, sont basées sur des essais précis effectués en laboratoire, sur notre expérience de la mise en œuvre sur chantier. Devant la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais, ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis à vis de tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie, conforme à nos spécifications.