



LES + PRODUIT

- Classement A+ • Très bonne pénétration des fonds • Idéal pour fonds farinants
- Qualités d'isolation renforcées • Uniformise l'absorption des fonds • Facilite l'accrochage des couches de finition • Bon rendu • Excellente applicabilité
- Recouvrable par tous types de finitions.

DESTINATION

- Intérieur/Extérieur • S'applique en intérieur sur murs, plafonds, boiseries
- Pour travaux neufs ou de rénovation

CARACTÉRISTIQUES

Classification AFNOR	NFT 36005 Famille 1 – Classe 4a
Définition	Impression glycérophthalique pigmentée
Teinte	Blanc
Aspect du film sec	Mat. Film mince tendu. Réflectance à 85°: <6
Opacité (rapport de contraste)	Classe 4 : Pour 8 m ² /l, selon norme NF EN 13300
Liants	Résines glycérophthaliques et huile de lin
Pigment	Dioxyde de titane rutile
Solvant	White Spirit
Taux de COV (directive 2004/42/CE)	Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/g) : 350 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 331 g/l de COV.
Densité moyenne	1.46 ± 0.05
Extrait sec	En poids : 75% ± 2% - En volume : 54% ± 2%
Conditionnement	3 L - 12 L
Délai de stockage	12 mois env. en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
Sécurité	Inflammable - Point éclair : 35°C L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes relatifs à la législation en vigueur.

RENDEMENT

- Rendement pratique par couche 9 à 11 m² / litre

LES SUBJECTILES

- Enduit de plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, bois, agglomérés de particules, anciennes peintures bien adhérentes • Ne pas appliquer sur béton brut.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de : **A+** (très faibles émissions) à **C** (fortes émissions).

PRIMUS'IMPRIM

MISE EN ŒUVRE

- La préparation des fonds sera conforme aux spécifications du NF D.T.U. 59.1.

Température d'application

- +5°C mini./+35°C maxi., ne pas appliquer sur des supports surchauffés (radiateurs, tuyaux).

Matériel d'application

- Brosse soie naturelle, gamme Tradition.
- Rouleau antigoutte 12 mm : R@YÉ JAUNE 12 ST-LUC,
- ou polyester tissé 13 mm : @CRYL 13 ST-LUC.

Diluant

- White Spirit. Peinture prête à l'emploi.

Nettoyage du matériel

- White Spirit, aussitôt après utilisation.

Hygiène et sécurité

- Dangereux : respecter les précautions d'emploi.

SÉCHAGE

- À 20°C et 65% d'humidité relative.

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable
1 heures	5 heures selon l'absorption du support	après 24 heures

FICHE DE SÉCURITÉ DE CE PRODUIT

- Disponible sur notre site : « peintures-saint-luc.com ».

Les indications portées sur cette fiche technique, sont basées sur des essais précis effectués en laboratoire, sur notre expérience de la mise en œuvre sur chantier. Devant la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais, ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis à vis de tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie, conforme à nos spécifications.