

PRIMUS'PTS COLOR

**Primaire d'accrochage multi Supports
polyuréthane
en phase solvantée**



LES + PRODUIT

- Classement A+ • Adhérence exceptionnelle sur les matériaux les plus divers
- Garnissant et facile d'application • Excellent durcissement • Pouvoir antirouille et adhérence renforcés • Mise à la teinte avec le Turner Color System

DESTINATION

- Intérieur/Extérieur
- Tous supports courants du bâtiment (voir rubrique «Subjectiles» ci-après).

CARACTÉRISTIQUES

Classification AFNOR	NFT 36005 Famille 1 – Classe 4a
Définition	Primaire d'accrochage multisupports.
Teintes	Toutes teintes (Base Blanche et Base Transparente)
Aspect du film sec	Mat. Réflectance à 60° : 4
Liant	Résine alkyde modifiée uréthane
Pigments	Pigments anticorrosion
Solvant	White Spirit
Taux de COV (directive 2004/42/CE)	Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/i) : 500 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 316 g/l de COV.
Densité moyenne	1,62 ± 0,05% (blanc) à +20°C
Extrait sec	En poids : 79% – En volume : 57% ± 0,5% (blanc)
Conditionnement	1 L - 3 L - 10 L
Délai de stockage	12 mois env. en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.
Sécurité	Point éclair : 60°C < PE < 93°C Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes relatifs à la législation en vigueur.

RENDEMENT

- Rendement pratique par couche 8 à 10 m² / litre
- En extérieur : ne pas dépasser 6 à 8 m² / litre

LES SUBJECTILES

- Métaux ferreux non oxydés, zinc, aluminium, inox, cuivre, alliages divers, plastiques durs, verre, carrelages, vernis et anciennes peintures bien adhérentes.
- Pour les supports non cités ci-dessus : un essai préalable devra être réalisé.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de : **A+** (très faibles émissions) à **C** (fortes émissions).

PRIMUS'PTS COLOR

MISE EN ŒUVRE

- La préparation des fonds sera conforme aux spécifications du NF D.T.U. 59.1.

Température d'application

- +6°C mini./+25°C maxi.
- Bien agiter avant emploi.

Matériel d'application

- Brosse soie naturelle, gamme Tradition ou UNIVERSELLE.
- Rouleau polyester 9 mm : @CRYL MICROFIBRE HD 9.
- Conditionnable en aérosol SPRAY'LUC.



Conseils d'application

Travaux neufs

- Appliquer 1 couche de PRIMUS'PTS COLOR, qui sera recouverte de 2 couches de finition adaptée en phase aqueuse ou solvantée.

N.B.) Si on souhaite une finition mate, on peut appliquer un système 2 à 3 couches de PRIMUS'PTS.

Travaux d'entretien

- Appliquer 1 couche de PRIMUS'PTS COLOR, qui sera recouverte de 2 couches de finition adaptée en phase aqueuse ou solvantée.

N.B.) Si on souhaite une finition mate, on peut appliquer un système 2 à 3 couches de PRIMUS'PTS COLOR.

Diluant

- White Spirit. Peinture prête à l'emploi, ne pas diluer.

Nettoyage du matériel

- White Spirit, aussitôt après utilisation.

Hygiène et sécurité

- Dangereux : respecter les précautions d'emploi.

SÉCHAGE

- À 20°C et 65% d'humidité relative.

Hors poussière	Sec au toucher	Sec à cœur	Recouvrable
15 minutes	30 minutes	72 heures	après 12 heures Mais il est nécessaire de recouvrir avant 72 heures

FICHE DE SÉCURITÉ DE CE PRODUIT

- Disponible sur notre site : « peintures-saint-luc.com ».

Les indications portées sur cette fiche technique, sont basées sur des essais précis effectués en laboratoire, sur notre expérience de la mise en œuvre sur chantier. Devant la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais, ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis à vis de tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie, conforme à nos spécifications.