

# MÉTA'LUC SATIN

Peinture-laque antirouille  
de finition satinée



## LES + PRODUIT

- Classement A+ • Excellente résistance à la corrosion avec un aspect laque • Primaire et finition en un seul produit • Excellente tenue aux intempéries • Grande facilité d'application • Mise à la teinte avec le Turner Color System.

## DESTINATION

- Intérieur / Extérieur • Protection de travaux de serrurerie • Charpentes métalliques de bâtiments industriels et commerciaux, en neuf et en entretien • Rénovation de matériels de travaux publics • Travaux d'entretien en milieu industriel.

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Classification AFNOR</b>	NFT 36005 Famille 1 – Classe 4a
<b>Définition</b>	Antirouille de finition pour application directe sur acier et métaux ferreux. Protection et décoration du bois.
<b>Teinte</b>	Blanc, noir et base (système à teinter) - Gris RAL 7016
<b>Aspect du film sec</b>	Satiné. Brillant spéculaire à 60°: 30%
<b>Liant</b>	Résine alkyde
<b>Pigment</b>	Phosphate de zinc
<b>Solvant</b>	White Spirit désaromatisé
<b>Taux de COV (directive 2004/42/CE)</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/i) : 500 g/l Ce produit contient au maximum 413 g/l de COV. Les valeurs indiquées tiennent compte d'ajout éventuel de colorants du TCS
<b>Densité moyenne</b>	1.33
<b>Extrait sec</b>	<b>En poids</b> : 72% ± 2%. <b>En volume</b> : 53,2%.
<b>Conditionnement</b>	0,75 L - 3 L - 10 L
<b>Délai de stockage</b>	Maximum 12 mois sous abri à température ambiante de 0 à 35°C.
<b>Sécurité</b>	<b>Inflammable</b> - Point éclair : 23°C < PE < 60°C Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes relatifs à la législation en vigueur.

## RENDEMENT

- Rendement théorique pour 50 µm secs : 0,09 l/m<sup>2</sup>
- Consommation théorique pour 50 µm secs : 11,1 m<sup>2</sup>/litre

## LES SUBJECTILES

- Huisseries métalliques • Rénovation de matériels de travaux publics
- Finition pour bois.

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de : **A+** (très faibles émissions) à **C** (fortes émissions).

## MÉTA'LUC SATIN

### MISE EN ŒUVRE

#### Préparation de surface

- Acier : Dégraissage et/ou brossage au degré de soins St2 – St3, en cas d'enrouillement.  
Ou sablage ou grenailage par projection d'abrasifs secs au degré de soins Sa 2.5
- Bois : Ponçage soigné puis dépoussiérage.

#### Méthode d'application

- Température d'application entre 5 et 35°C. La température du subjectile doit être supérieure d'au moins 3°C à la température calculée du point de rosée pour éviter toute condensation.
- Hygrométrie : 85% HR maximum.

#### Matériel d'application

- Brosse soie naturelle, gamme Tradition ou UNIVERSELLE.
- Rouleau microfibre 5 mm : @CRYL Microfibre 5 ou rouleau pure laine velours 5 mm, ou fibres polyamides sur mousse : L@QUEUR MOUSSE FLOQUEE. – taux de dilution : 0 à 5%
- Pistolet Airless – taux de dilution : 5 à 10%

#### Application

- Sur métaux ferreux et non ferreux avec primaire adapté (MÉTA'LUC PRIMER NF+ ou MÉTA'LUC PRIMER AR)
- Sur support brut, système conseillé :  
1 couche de primaire adapté + 2 couches MÉTA'LUC Satin
- Sur support peint, système conseillé :  
2 à 3 couches de MÉTA'LUC Satin.
- Sur support peint, système renforcé :  
1 couche de primaire adapté + 2 couches de MÉTA'LUC Satin.

#### Diluant

- White Spirit – White Spirit désaromatisé.

#### Valeurs sans diluant • à 20°C (pour le gris)

- Épaisseur humide recommandée : 90 µm
- Épaisseur sèche correspondante : 50 µm
- Épaisseur sèche maximale possible : 60 µm

#### Nettoyage du matériel

- White Spirit, aussitôt après utilisation.

### SÉCHAGE

- À 50 % d'humidité relative.

	Hors poussière	Sec au toucher	Apparent complet
à 20°C	8 heures	24 heures	7 jours
à 10°C	8 heures	26 heures	10 jours
à 5°C	10 heures	48 heures	15 jours

- Temps de recouvrement minimum par lui-même : 24 h • Temps de recouvrement au pistolet par finition glycérophthalique industrielle : 24 heures

### FICHE DE SÉCURITÉ DE CE PRODUIT

- Disponible sur notre site : « [peintures-saint-luc.com](http://peintures-saint-luc.com) ».



Les indications portées sur cette fiche technique, sont basées sur des essais précis effectués en laboratoire, sur notre expérience de la mise en œuvre sur chantier. Devant la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais, ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis à vis de tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie, conforme à nos spécifications.

# LES MÉTAUX

# PROTECTION & DÉCORATION

Fiche n° 412 • Février 2025  
Document non contractuel • Annule et remplace toute Fiche Technique antérieure relative au même produit.

# MÉTA'LUC SYSTÈMES DE PROTECTION

SUPPORTS	PRÉPARATION	SYSTÈMES 100% SOLVANT 	SYSTÈMES 100% EAU 
Métaux ferreux bruts	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sablage Sa 2.5</li> <li>ou brossage ST3</li> <li>ou dégraissage MÉTA'LUC NETTOYANT DÉGRAISSANT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche MÉTA'LUC PRIMER AR &amp;</li> <li>1 à 2 couches MÉTA'LUC BRILLANT ou SATIN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 à 3 couches de MÉTA'LUC AQUA SATIN</li> </ul>
Métaux ferreux recouverts Ancienne peinture	<ul style="list-style-type: none"> <li>Élimination par action mécanique des peintures non adhérentes</li> <li>Égrenage des peintures adhérentes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche MÉTA'LUC PRIMER AR &amp;</li> <li>1 à 2 couches MÉTA'LUC BRILLANT ou SATIN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 à 3 couches de MÉTA'LUC AQUA SATIN</li> </ul>
Métaux ferreux peints Partiellement corrodés	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brossage des zones corrodées</li> <li>Égrenage des anciennes peintures adhérentes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche MÉTA'LUC PRIMER AR &amp;</li> <li>1 à 2 couches MÉTA'LUC BRILLANT ou SATIN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prêtouches MÉTA'LUC AQUA SATIN</li> <li>2 à 3 couches de MÉTA'LUC AQUA SATIN</li> </ul>
Métaux ferreux peints ou non peints Ambiance maritime	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sablage Sa 2.5</li> <li>ou brossage ST3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 couche MÉTA'LUC PRIMER AR &amp;</li> <li>1 à 2 couches MÉTA'LUC BRILLANT ou SATIN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non adapté à ces conditions</li> </ul>
Métaux ferreux Milieu industriel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sablage SA2,5</li> <li>Brossage ST3 (Si ambiance agressive chimique importante, envisager solution : primaire époxy + finition PU)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche MÉTA'LUC PRIMER AR &amp;</li> <li>1 à 2 couches MÉTA'LUC BRILLANT ou SATIN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 à 3 couches de MÉTA'LUC AQUA SATIN</li> </ul>
Radiateurs fonte bruts	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brossage ST3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche MÉTA'LUC PRIMER AR &amp;</li> <li>1 à 2 couches MÉTA'LUC BRILLANT ou SATIN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 à 3 couches de MÉTA'LUC AQUA SATIN</li> </ul>
Radiateurs fonte peints	<ul style="list-style-type: none"> <li>Égrenage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 couches MÉTA'LUC BRILLANT ou SATIN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 couches de MÉTA'LUC AQUA SATIN</li> </ul>
Acier galvanisé neuf brut ou ancien	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si neuf, dérochage avec MÉTA'LUC DÉROCHANT</li> <li>Si ancien, dégraissage MÉTA'LUC NETTOYANT DÉGRAISSANT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche MÉTA'LUC PRIMER NF + &amp;</li> <li>1 à 2 couches MÉTA'LUC BRILLANT ou SATIN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non adapté à ce support.</li> </ul>
Acier galvanisé fortement corrodé	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sablage Sa 2.5 (Si fortement corrodé, envisager solution : primaire époxy + finition PU)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche MÉTA'LUC PRIMER NF + , 1 couche MÉTA'LUC PRIMER AR &amp;</li> <li>1 à 2 couches MÉTA'LUC BRILLANT ou SATIN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non adapté à ce support.</li> </ul>
Acier Galvanisé peint avec quelques décollements	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ponçage</li> <li>Élimination des peintures non adhérentes</li> <li>Égrenage de la peinture adhérente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prêtouches MÉTA'LUC PRIMER NF + &amp;</li> <li>1 à 2 couches MÉTA'LUC BRILLANT ou SATIN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non adapté à ce support.</li> </ul>
Aluminium brut	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dérochage avec MÉTA'LUC DÉROCHANT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche MÉTA'LUC PRIMER NF + &amp;</li> <li>1 à 2 couches MÉTA'LUC BRILLANT ou SATIN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche d'ACCROCH'PRIMER HYDRO blanc (non teinté) &amp;</li> <li>1 à 2 couches de MÉTA'LUC AQUA SATIN</li> </ul>
Cuivre brut Laiton brut	<ul style="list-style-type: none"> <li>Égrenage Scotch Brite ®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche MÉTA'LUC PRIMER NF + &amp;</li> <li>1 à 2 couches MÉTA'LUC BRILLANT ou SATIN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche d'ACCROCH'PRIMER HYDRO blanc (non teinté) &amp;</li> <li>1 à 2 couches de MÉTA'LUC AQUA SATIN</li> </ul>
Zinc brut	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dégraissage MÉTA'LUC NETTOYANT DÉGRAISSANT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche MÉTA'LUC PRIMER NF + &amp;</li> <li>1 à 2 couches MÉTA'LUC BRILLANT ou SATIN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche d'ACCROCH'PRIMER HYDRO blanc (non teinté) &amp;</li> <li>1 à 2 couches de MÉTA'LUC AQUA SATIN</li> </ul>
Bardage acier pré-laqué en intérieur Ossature acier prélaqué (Exemple véranda)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dégraissage MÉTA'LUC NETTOYANT DÉGRAISSANT</li> <li>Égrenage Scotch Brite ®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche MÉTA'LUC PRIMER NF + &amp;</li> <li>1 à 2 couches MÉTA'LUC BRILLANT ou SATIN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche d'ACCROCH'PRIMER HYDRO blanc (non teinté) &amp;</li> <li>1 à 2 couches de MÉTA'LUC AQUA SATIN</li> </ul>
PVC intérieur ou extérieur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dégraissage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche MÉTA'LUC PRIMER NF + &amp;</li> <li>1 à 2 couches MÉTA'LUC BRILLANT ou SATIN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche d'ACCROCH'PRIMER HYDRO blanc (non teinté) &amp;</li> <li>1 à 2 couches de MÉTA'LUC AQUA SATIN</li> </ul>

Pour une finition mate, utiliser le primaire antirouille employé en sous-couche et finition.

Fiches techniques et fiches de données de sécurité disponibles sur le site [www.peintures-saint-luc.com](http://www.peintures-saint-luc.com)

### Fiche n° 412 • Février 2025

Document non contractuel • Annule et remplace toute Fiche Technique antérieure relative au même produit.

Les indications portées sur cette fiche technique, sont basées sur des essais précis effectués en laboratoire, sur notre expérience de la mise en œuvre sur chantier. Devant la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais, ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis à vis de tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie, conforme à nos spécifications.