

STRONG' HYDROFUGE

Hydrofuge non filmogène
à base de résines polysiloxane
et de silane
en phase aqueuse



LES + PRODUIT

- Classement A • Produit avec effet perlant très prononcé • Garde l'aspect initial du support • Empêche l'encrassement et limite la formation des micro-organismes • Microporeux • Sans solvant • Pulvérisable • Imprégnation facile et rapide des pores des matériaux • Protège de la pluie.

DESTINATION

- Extérieur • Murs, façades et toitures.

CARACTÉRISTIQUES

Définition	Hydrofuge en phase aqueuse à base de résines polysiloxane et de silane
Teinte	Incolore
Aspect	Laiteux
Ph	7
Point éclair	Ininflammable
Solvant	Eau
Taux de COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/h): 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 1 g/l de COV.
Masse volumique	1 g/cm ³ à 20°C
Conditionnement	5 L - 20 L
Délai de stockage	12 mois après la date de fabrication en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel et des fortes températures
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes relatifs à la législation en vigueur.

RENDEMENT

- De 250 à 300 g/m²

Le rendement peut varier, de façon importante, en fonction du support et de sa porosité.

LES SUBJECTILES

- Pierres, briques, bétons, marbres, tuiles, ardoises, fibrociment, enduits hydrauliques, revêtements plastique épais (RPE), revêtements semi épais (RSE), ITE...

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de : **A+** (très faibles émissions) à **C** (fortes émissions).

STRONG'HYDROFUGE

MISE EN ŒUVRE

Préparation du support

- Appliquer STRONG'HYDROFUGE sur des supports propres et de préférence secs.
- Bien homogénéiser STRONG'HYDROFUGE puis l'appliquer sur le support à traiter du bas vers le haut jusqu'à saturation du support.
- Appliquer une à deux passes à 10 minutes d'intervalle, jusqu'à saturation du support.
- Éviter toute surcharge du produit pouvant générer des traces de coulures.
- STRONG'HYDROFUGE est un produit d'imprégnation. L'hydrofugation sera effective aussitôt après séchage complet.

Température d'application

- +5°C mini./+50°C maxi. Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite.

Matériel d'application

- Rouleau, pulvérisateur manuel, airless.

Dilution

- Ne pas diluer.

Nettoyage du matériel

- A l'eau, aussitôt après utilisation.

RECOMMANDATIONS

Hygiène et sécurité

- Respecter les précautions d'emploi.

Protection des supports

- Protéger les surfaces qui ne sont pas à hydrofuger (verre, PVC, ...).

Protection des personnes

- Éviter le contact avec les yeux et la peau.
- En cas de contact, se laver immédiatement à l'eau.

FICHE DE SÉCURITÉ DE CE PRODUIT

- Disponible sur notre site : « peintures-saint-luc.com ».

Les indications portées sur cette fiche technique, sont basées sur des essais précis effectués en laboratoire, sur notre expérience de la mise en œuvre sur chantier. Devant la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais, ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis à vis de tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie, conforme à nos spécifications.