



ENDUIT DE LISSAGE

Enduit de lissage en poudre
à usage intérieur
Extra fin

LES + PRODUIT

- Classement A+ • Poudre extra fine facile à poncer • Très belle glisse • Ne frise pas sur les reprises • Peut être ferré une fois sec • Peut être recouvert par tous types de peintures intérieures usuelles • Ne jaunit pas sur support alcalin.

NATURE

- Enduit en poudre de lissage et de ratissage pelliculaire des murs présentant des défauts tels que griffes, rayures, petits trous

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur d'application	en couche fine (1 mm max.)
Classification (NF T36-005)	Famille III – classe 3
Classification (EN 16566)	G3S2V3W2A0C0R0
Comportement au feu	A1
Ph	6 - 7
Temps d'utilisation	7 à 8 heures
Consommation	1,65 à 1,80 kg/m ² /mm d'épaisseur
Adhérence	sur peinture absorbante et ciment > 0,6 MPa
Granulométrie	200 microns
Nettoyage des outils	à l'eau
Conditionnement	en seau hermétique de 5 Kg et 12 Kg
Délai de stockage	12 mois dans un endroit sec et en emballage d'origine fermé.

LES SUBJECTILES

- Anciennes peintures usuelles absorbantes, plâtre, carreaux ou plaques de plâtre, ciment, enduits garnissants, bois et panneaux à base de bois imprimés. À l'exception des isolants (polystyrène expansé...).

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Conformément aux DTU 59.1 NF P74-201 et DTU 59-4 NF P 74-204, le support doit être propre, dur, cohésif, bien adhérent, absorbant, sain, sec et non gras. • Les supports fragilisés doivent être impérativement consolidés avec un fixateur ou durcisseur pour faciliter la bonne adhérence. • Les anciens supports en plâtre mort ou mal adhérents doivent être impérativement traités préalablement. • Les parties écaillées doivent être grattées et éliminées jusqu'à l'obtention d'un support consistant. Une couche de fixateur sera appliquée ensuite afin d'éliminer toute poussière.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de : **A+** (très faibles émissions) à **C** (fortes émissions).

ENDUIT DE LISSAGE

MISE EN ŒUVRE

Préparation

- Mélanger avec de l'eau à raison d'environ 40 à 45% (soit env. 0,4 à 0,45L d'eau pour 1kg d'enduit). Réaliser le mélange manuellement ou mécaniquement avec un malaxeur, jusqu'à obtention d'une pâte homogène et consistante de couleur légèrement crème (aspect sec très blanc). Laisser reposer la pâte quelques minutes avant application.
- La prise débute dès l'épaississement de l'enduit. Ne jamais rebattre la pâte pour ne pas interrompre la courbe de prise du produit.

Application

- Manuelle avec un couteau à enduire, lame à enduire ou lisseuse.
- Lisser verticalement du bas vers le haut. Retirer immédiatement le surplus.
- Veiller à bien reboucher et lisser tous les défauts du subjectile. Revenir enduire sur les reprises de la manière inverse, du haut vers le bas.
- Poncer quand l'enduit est sec.
- Appliquer une nouvelle passe d'enduit de la droite vers la gauche, en revenant sur les reprises de la gauche vers la droite.
- Poncer de nouveau après séchage complet.
- Appliquer en conditions de température et d'humidité ambiante favorables (ne pas appliquer sur supports surchauffés, en cas d'hygrométrie élevée supérieure à 65% HR, ou en cas de température inférieure à + 8°C).

SÉCHAGE

- Selon les conditions de mise en œuvre (taux de dilution, température, nature du support, humidité ambiante...)

Pour une couche de 1 mm :

Béton	Plâtre	Peinture absorbante
Environ 7h en profondeur	6 - 7h en profondeur	Environ 8h en profondeur

RECOMMANDATIONS SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

Manipulation et stockage

- Produit non inflammable
- Éviter tout contact avec la peau et les yeux
- Ne pas fumer, manger ou boire pendant l'application
- Respecter les règles d'hygiène et de sécurité

Premiers soins et mesures de protection de la personne

- Protection respiratoire : bien que ne présentant aucun risque spécifique lors d'inhalation, il convient, lors de la manipulation du produit non encore préparé, de porter un masque filtrant.
- Protection oculaire : en cas de contact avec l'œil, retirer le cas échéant les lentilles de contact, laver abondamment avec de l'eau propre et fraîche pendant plusieurs minutes. Puis consulter un spécialiste si besoin. Porter des lunettes de protection.
- Contact avec la peau : laver avec de l'eau et du savon, protéger les zones exposées avec de la crème protectrice.
- En cas d'ingestion accidentelle, consulter rapidement un médecin. Rester au repos et ne jamais provoquer le vomissement.

FICHE DE SÉCURITÉ DE CE PRODUIT

- Disponible sur notre site : « peintures-saint-luc.com ».

Fabriqué en Union Européenne pour le GAD par une société certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.

Les indications portées sur cette fiche technique, sont basées sur des essais précis effectués en laboratoire, sur notre expérience de la mise en œuvre sur chantier. Devant la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais, ou de nous consulter. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis à vis de tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie, conforme à nos spécifications.