

RAPPORT N° 26 001
iLUC' Velours X'TREM Blanc

1. CLIENT

A l'attention de M. Frédérique THEROND

GAD - SAINT-LUC

306, avenue Joliot Curie - BP 21

30931 NÎMES cedex 9

04 66 62 76 21

contact@peintures-saint-luc.com

2. IDENTIFICATION PRODUIT

Dénomination précise : iLUC' Velours X'TREM Blanc

Code DVI LABO : 26 001

Fournisseur : GAD - SAINT-LUC

Code barre : NC

Lot : NC

Teinte : BLANC

Aspect : VELOURS

Rendement annoncé [m²/L] : NC

Conditionnement [L] : 1 L

Date de réception : 29.01.2026

Photo :



Sauf spécification contraire, les essais sont réalisés à une température de 23 °C ± 2 °C et une hygrométrie relative de 50% ± 5%.

Essai réalisés par :

DVI LABO - P.A. des Granges Sud

2, rue du Cdt Robert Malrait

27300 Bernay

France

RAPPORT D'ESSAIS N°26 001 - iLUC'VELOURS X'TREM BLANC

3. ANALYSES

Aspect Liquide

Code essai : AL01

Famille d'essai : physico-chimique

Fonction demandée : produit homogène, ou à défaut facilement homogénéisable

Essai à réaliser : contrôle aspect en pot et mesure de la sédimentation du produit liquide

Méthode : NF EN ISO 1513

Résultats :

Code DVI LABO	26 001
Dénomination précise	iLUC' Velours X'TREM Blanc
Ouverture du pot	FACILE
Dégagement gazeux	NON
Peau en surface	NON
Consistance	FLUIDE
Matière étrangère	NON
Séparation en couche	NON
Couleur	BLANC
Tamisage	NON
Sédimentation	NON
Prêt à l'emploi	OUI

Lustrage

Code essai : LU01

Famille d'essai : durabilité

Fonction demandée : brillance conforme et faible changement d'aspect

Essai à réaliser : application du produit et après séchage aux conditions normalisé, évaluation de la brillance (60°,85°) après 5,10 et 20 cycles de frottement mécanique sec à l'aide d'un tampon de polissage en feutre non humidifié, contrôle de l'aspect final du produit

Support : plaque polyéthylène

Tampon : Patin en feutre de densité 150 g/dm³

Outil d'application : tire film

Epaisseur humide [μm] : 150

Nombre de couche : 1

Temps de séchage : 8 jours

Angle d'incidence [°] : 60,85

Type d'appareillage : GLOSS METER

Méthode : interne

Résultats :

Code DVI LABO	26 001		
Dénomination précise	iLUC' Velours X'TREM Blanc		
Cycles de frottement	5	10	20
Angle d'incidence	60°		
Brillance Initiale [UB]	4,50	4,50	4,50
Brillance Finale [UB]	4,73	4,80	5,13
Ecart de brillance [UB]	0,23	0,30	0,63
% brillance	5,2%	6,7%	14,1%
Contrôle aspect	RAS	RAS	RAS

Code DVI LABO	26 001		
Dénomination précise	iLUC' Velours X'TREM Blanc		
Cycles de frottement	5	10	20
Angle d'incidence	85°		
Brillance Initiale [UB]	26,33	26,33	26,33
Brillance Finale [UB]	35,33	35,00	35,47
Ecart de brillance [UB]	9,00	8,67	9,13
% brillance	34,2%	32,9%	34,7%
Contrôle aspect	LEGER LUSTRAGE	LEGER LUSTRAGE	LEGER LUSTRAGE

4. CONCLUSION

On remarque que :

En incidence rasante (85°) le lustrage du film de peinture après 5, 10 et 20 cycles de frottement sec est légèrement visible,

En visuel (60°) le lustrage reste quasiment nul quel que soit le nombre de cycles de frottement sec.

Le 4 mars 2026

NB : Le rapport d'analyses est considéré comme validé après un délai d'un mois à réception de ce dernier, aucune contestation ne sera acceptée à l'issue de ce délai.

Le rapport est conservé chez DVI LABO en version informatique sans limitation de durée.

Les panneaux testés sont conservés 6 mois à partir de la date d'émission de ce rapport.

Les certificats d'étalonnage et/ou constats de vérification des appareils de mesure peuvent être consultable sur site et sur demande.

Rédaction :
Samir KARZAZI



Validation :
Francis VIEZ

